

Terrafuga Süper 6000, iç ve dış yüzeylerdeki duvar ve yer fayans, seramik, karo, mozaik ve klinker gibi kaplama malzemelerinin derzlerinin doldurulması amacı ile, su emme özelliği geliştirilmiş, titreşimlere, büzülmelere karşı dayanıklı, esnek derz dolgu malzemesidir. Özellikle 5 mm'ye kadar olan derzlerin doldurulması amacı ile formüle edilmiştir. Hazır karışım olduğundan, sadece su katarak istenilen kıvam elde edilir. Özel yapısı nedeniyle kurduğunda çökme yapmaz.

ÖZELLİKLER

Terrafuga Süper 6000, hassas sınıflandırılmış kalsit tozu, özel çimento karışımı, su itici maddeleri, oksit pigmentler, akışkanlaştırıcılar ve polimerler karışımından oluşmaktadır. Su emme özelliği oldukça düşük olup, esnek yapısı ile sıcaklık farklılıklarından ve titreşimlerden kaynaklı büzülme ve uzamalara karşı oldukça dirençlidir.

KULLANIM ALANI

Terrafuga Süper 6000, yüksek esneklik ve su geçirimsizlik istenen, 5 mm geçmeyen iç ve dış duvar ve yer fayanslarında, karo, seramik, cam mozaik gibi kaplamaların derzlerinin doldurulmasında, banyo, mutfak, balkon, teras, havuzlar, su depoları gibi çoğu alanlarda güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak derzleri yapıştırıcı kalıntılarından ve diğer yabancı maddelerden arındırınız. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

20 kg Terrafuga Süper 6000 ürününü 6-6,5 L su ile karıştırınız. Yaklaşık 15 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Terrafuga Süper 6000 1 saat içerisinde tüketilecek miktarda hazırlanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama işlemine, fayans yapıştırıcısı tamamen kuruduktan sonra başlanmalıdır. Hazırlanan Terrafuga Süper 6000 karışımı kauçuk kenarlı mala kullanarak diyagonal olarak derz üzerine uygulanır. Fayans yüzeylerini, malzeme tam kurumadan süngerle temizleyiniz. Uygulamadan 24 saat sonra derzleri süngerle ıslatınız.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrafuga Süper 6000 20 ve 10 kg kraft torbalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

Poz No: 15.385.1043, 15.385.1004, 15.385.1044, 15.385.1005, 15.385.1045, 15.385.1006, 15.385.1046, 15.385.1008, 15.385.1010, 15.385.1050, 15.385.1063, 15.385.1024, 15.385.1064, 15.385.1025, 15.385.1065, 15.385.1026, 15.385.1066, 15.385.1028 , '15.385.1030, 15.385.1070, 15.390.1043, 15.390.1004, 15.390.1044, 15.390.1005, 15.390.1045, 15.390.1006, 15.390.1046, 15.390.1008, 15.390.1010 , 15.390.1050, 15.390.1063, 15.390.1024, 15.390.1064, 15.390.1025, 15.390.1065, 15.390.1026, 15.390.1066, 15.390.1028, 15.390.1030, 15.390.1070, 15.390.1049, 15.385.1009, 15.385.1029, 15.385.1049, 15.390.1009, 15.390.1029, 15.390.1069, 15.385.1069, KUB 1301, PGM 77.165.1003, PGM 77.165.1004, PGM 77.110.1022, PGM 77.110.1023, PGM 77.115.1007, PGM 77.115.1008, PGM 77.115.1012, PGM 77.115.1019, PGM 77.115.1020

Rayiç No: 10.300.1151, 04.555/01

TEKNİK VERİLER

Ürün	Esnek seramik derz dolgu malzemesi (5 mm kadar)
Sınıfı (TS EN 13888)	CG2 WA (C: Çimento esaslı, G: Derz dolgu, 2: Yüksek performanslı, W: Azaltılmış su emme, A: İlaveli geliştirilmiş yüksek aşınma direnci)
Bağlayıcılar	Hidrolik ve organik
Aşınma dayanımı	$\leq 1000 \text{ m}^3$ (TS EN 12808-2)
Eğilme Dayanımı (TS EN 12808-3)	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (Kuru depolama sonrası) $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (Donma-çözülme çevrimleri sonrası)
Basınç Dayanımı (TS EN 12808-3)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (Kuru depolama ve donma-çözülme çevrimlerinden sonra)
Büzülme	$\leq 3 \text{ mm/m}$ (TS EN 12808-4)
Su Emme (TS EN 12808-5)	$\leq 2 \text{ g}$ (30 dak.) $\leq 5 \text{ g}$ (240 dak.)
Çalışma süresi	1 saat (25°C)
Tüketim	Derz ve seramik boyutuna bağlı olarak 0,5-1,0 kg/m ²
Karışım Oranı	20 kg malzemeye 6-6,5L su
Uygulama	Kauçuk mala
Ambalaj	20 ve 10 kg ventilli kraft torbalar
Depolama	6 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi için ürün broşürü, uygulama tekniği ve servis iktisadlarını için TERRACO Teknik Departmanına ulaşabilirsiniz.

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinolu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr